

مايور ايبوكسي ذاتي التسوية

نظام أرضيات ايبوكسية ذاتية التسوية

وصف المنتج

مايور ايبوكسي ذاتي التسوية طلاء أرضيات من ثلاث مركبات يتميز بالتسوية الذاتية ملائم للأسطح المعرضة للخدمات الشاقة يوفر سطحاً متيناً و شديداً للمعان . يمكن أيضاً تطبيق مايور ايبوكسي ذاتي التسوية للحصول على أرضيات صلبة ولامعة .

المميزات

- إنسياب ممتاز وخصائص تسوية ذاتية
- توفر تقنية الإيبوكسي مقاومة كيميائية جيدة
- سهل التنظيف والصيانة
- مثالية التطبيق في البيئات الساخنة والباردة

الاستخدامات

- أرضيات المصانع
- الورش
- ثلاجات التبريد ومغاسل السيارات
- الصالات الرياضية وصالات الأفراح
- محطات التوليد الكهربائي ومحطات خدمات الوقود

طريقة الاستخدام

تحضير السطح :

يجب أن يكون عمر الخرسانة 28 يومًا على الأقل لتكون قابلة للتطبيق عليها. يجب معالجة الركائز الخرسانية ، وتنظيفها ، وجفافها ، ويجب أن تكون خالية من الأوساخ ، والجسيمات الملوثة ، والملوثات مثل الزيت ، والشحم ، ومركبات المعالجة والمواد الكيميائية ، إلخ
ملاحظة : الحد الأقصى لمحتوى الرطوبة المسموح به هو 4٪.

تحضير المنتج:

- 1/ اخلط جميع المكونات السائلة للمركبين أ و ب
- 2/ امزج بخلاط كهربائي
- 3/ اضع المركب ج ببطء أثناء المزج

التخفيف:

إستخدام الثر الدوكو للتخفيف و الحصول على الكثافة المرغوبة

التنظيف:

نظف جميع المعدات باستخدام الثر فوراً بعد الاستخدام.
يمكن إزالة المواد المتصلدة ميكانيكياً فقط
يتبع للمواصفة ASTM B 117

بيانات المنتج

النوع:

المركب أ: ريزن حسب اللون المطلوب

المركب ب: مصلد

المركب ج: بحرة ذاتية التسوية

التعبئة:

30 كجم المركب (أ, ب, ج) التغطية: 2 كجم للمتر²

فترة الصلاحية:

24 شهرا من تاريخ التصنيع عند تخزينها

ظروف التخزين:

يجب حفظ المنتج في مكان جيد التهوية بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة. يجب الاحتفاظ بالحاويات مغلقة بإحكام

البيانات الفنية

قوة الضغط: 50 نيوتن / مم²

قوة الانحناء: 60 نيوتن / مم²

قوة الشد: 43 نيوتن / مم²

زمن جفاف اللمس: 8-10 ساعات

زمن الجفاف النهائي: 48 ساعة

فترة التصلد الكاملة: 15 يوم

أقصى سماكة: 3 سم

توجيهات الأمن والسلامة

من الأفضل تطبيق المنتج في وجود تهوية جيدة , ولبس الملابس الواقية لليدي والاعين
في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسلة بالماء و الصابون
في حالة ملاسة العين يجب غسلها بالماء النظيف
في حالة الابتلاع لا تعتمد القي واطلب المساعدة الطبية
لا تسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما تخلص منها حسب القوانين