



مايور سيل

عازل أسمنتي كيميائي بوليمري ذو طابع مرن

وصف المنتج

عازل اسمنتي بوليمري من مركبين معزز بال SBR مقاوم لأبخرة التفاعلات الكيميائية وأملاح التربة يستخدم للعزل الداخلي لأحواض التخمر وأحواض معالجة المياه بمحطات الصرف الصحي وحماية الكباري والأنفاق والعزل الخارجي للبدرومات وحماية الكباري و الأنفاق من الكربنة

المميزات

- يتميز مايور سيل بعدة مميزات منها
- سهل الدهن بالفرشاة او الرولة او مسدس الرش
- لا يحتاج الى اضافة الماء
- قوة تماسك بالاسطح عالية جداً
- يحمي الخرسانة من الكربنة
- لا يتفاعل مع الحديد

الاستخدامات

يستخدم لحماية الاسطح الخرسانية المعرضة للتآكل بسبب ايونات الكلوريد والاكسجين والكربون وعازل للماء .ويستخدم للمنشآت الداخلية والخارجية في التطبيقات الآتية:

- الاساسات واعمدة المصاعد
- حمامات السباحة
- الحوائط البحرية وقنوات المياه
- البلكونات والمطابخ والحمامات
- اسطح المنازل
- إنشاء الكباري
- العزل الخارجي للبدرونات
- حماية الكباري و الأنفاق
- أحواض التخمر و أحواض معالجة المياه بمحطات الصرف الصحي

طريقة الاستخدام

تحضير الاسطح:
يجب التأكد من قوة وتماسك الاسطح ونظافتها وخلوها من الزيوت والشوائب و
الجزئيات الحرة
الخلط:

- ضع ثلاث ارباع المركب الاول في وعاء الخلط ثم اضافة المركب الثاني و قلب جيدا
- باستخدام الخلاط الكهربائي
- أضف الكمية المتبقية من السائل وأخلط لمدة 3 دقائق وإكمل الوصول للقوام المطلوب بالمياه

المعالجة

كما في كافة المنتجات الاسمنتية ان المعالجة ضرورية. يجب معالجة مايور سيل بعد الدهان على الاقل مرة يومياً

الزمن بين الطبقات:

+ 10 درجة ° تقريباً 12 ساعة
+ 20 درجة ° تقريباً 6 ساعات
+ 30 درجة ° تقريباً 3 ساعات
مدة الصلاحية الخليط:
1,5 ساعات @ 20 درجة °
ساعة @ 35 درجة °

بيانات المنتج

المظهر و اللون:

المكون الاول بكرة رمادية
المكون الثاني سائل ابيض من SBR
عند الخلط يصبح اللون رمادي فاتح
التعبئة :

12 كجم / 3 لتر

25 كجم / 5 لتر

التغطية: 15 - 20 متر2 وجهين

التخزين:

يجب ان تخزن في جو جاف في درجات الحرارة الطبيعية بعيدا عن اشعة الشمس
يتبع للمواصفة ASTM C307

البيانات الفنية

نسبة الكلوريد: لا يحتوي على الكلوريد

معامل الشد: 3,75 نيوتن/مم2

معامل الانحاء: 11 نيوتن/مم2

معامل الالتصاق: 3,5 نيوتن/مم2

توجيهات الأمن والسلامة

- يحتوي المنتج علي بكرة الاسمنت التي تخلط مع الماء تطلق مواد مضره بجلد الانسان
- من الافضل تطبيق المنتج في وجود تهوية جيدة , ولبس الملابس الواقية للايدي والاعين و تجنب تنفس الغبار الناتج من الرش
- في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسلة بالماء و الصابون
- في حالة ملامسة العين يجب غسلها بالماء النظيف
- في حالة الابتلاع لا تعتمد القي واطلب المساعدة الطبية
- لاتسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما نتخلص منها حسب القوانين
- المنتج غير قابل للاشتعال



+249-912981928
+249-918883330
+249-929888333



husam@mayoreng.com



www.mayoreng.com



المصنع: المنطقة الصناعية الباكير مربع (1) - عقار رقم ١٦
الإدارة: الخرطوم تقاطع شارع الصحافة زلط مع شارع ١٥
العمارات - عمارة مايور الطابق الأول



مصنع مايور لكيماويات البناء
مايور كيم



+249-9183478259