

مايور فايبر مورتر

مونة عالية الجودة متعددة الاستخدام لأعمال المعالجات والترميم

وصف المنتج

مونة ترميم جاهزة معززة بالألياف لمعالجة الشقوق في الحوائط

المميزات

مناسبه لمعالجة التشققات الخرسانية وتشققات المباني .
تزيد من قوة تحمل الحمل والصدمات
تقلل التصدعات والتشققات لزيادة مقاومة الشد

الاستخدامات

- معالجة تشققات الهبوط
- اعمال الترميم والمعالجة والاصلاح والتدعيم
- منتجات الخرسانة الجاهزة سابقة الصب
- الارضيات الصناعية وبلاط الارضيات
- ارضيات المطارات ومواقف السيارات
- الخرسانة المعرضة للصدمات والاجهاد العالي
- معالجة تشققات تركيز الاجهادات
- معالجة تشققات ربط الطوب

طريقة الاستخدام

تحضير السطح:
يجب التأكد من ان الاسطح مجهزة و خالية من الاتربة والشحوم وازالة الجزيئات الحرة التي قد تؤثر علي قوة الربط
الاسطح يجب ان ترطب بالماء قبل تطبيق مايور فايبر مورتر وهذا مهم جداً في الاجواء شديدة الحرارة

تحضير المنتج:
يخلط مايور فايبر مورتر بالماء حسب طبيعة الاستخدام بالخلط الكهربائي افقياً لمدة 3 دقائق لتجنب تكون الكتل يظل الخليط صالح للإستخدام لمدة 20-30 دقيقة بعد الخلط حسب درجة الحرارة لاتعرض المونة بعد التطبيق للماء لمدة لا تقل عن 12 ساعة

بيانات المنتج

المظهر:
بذرة رمادية
التعبئة:
عبوة 5كجم
فترة الصلاحية:
صالح لمدة 24 شهر داخل العبوات الاصلية المغلقة
ظروف التخزين:
يخزن المنتج في مكان جاف بعيداً عن الشمس المباشرة

البيانات الفنية نسبة الكلور: لا يحتوي علي الكلوريد مقاومة الضغط (نيوتن/مم²)

عند 3 ايام = 18,6
عند 7 ايام = 24,5
عند 28 يوم = 35
قوة الانحاء (نيوتن/مم²)
عند 3 ايام = 5,6
عند 7 ايام = 7,5
التشقق الخطي
عند 3 ايام = 0,01 %
عند 7 ايام = 0,01 %
يتبع للمواصفة ASTM C 1107

- ## توجيهات الأمن والسلامة
- من من الافضل تطبيق المنتج في وجود تهوية جيدة , ولبس الملابس الواقية
 - للايدي والاعين و تجنب تنفس الغبار أثناء الخلط
 - في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسلة بالماء و الصابون
 - في حالة ملامسة العين يجب غسلها بالماء النظيف
 - في حالة الابتلاع لا تعتمد القوي واطلب المساعدة الطبية
 - لا تسكب المنتج في مجاري المياه او على التربة وإنما تخلص منها حسب القوانين