

مايور قراوت

قراوت بوليمري ذاتي التسوية ، قابلية عالية على التشكيل ومقاومة للتشقق

وصف المنتج

قراوت ذاتي التسوية غير منكمش يعطي مقاومة 25-30 نيوتن/ملم² يستخدم في اعمال معالجة التعشيش وصب البليت والمسامير بالمنشاءات المعدنية

المميزات

- ذاتية التسوية ومقاومة للتشقق
- لا تحتوي على الكلوريدات والجزيئات المعدنية، لا تتأكسد في الاجواء الرطبة و لا تسبب التآكل
- مقاومة عالية للضغط والانحناء والإجهاد
- عالية الالتصاق بالخرسانة
- مقاومة لنفاذية الماء والزيوت
- يمكن ضخها، حقنها ولا تتأثر بالتغير في درجات الحرارة والرطوبة

الاستخدامات

- تثبيت المسامير والحديد في الخرسانة
- تثبيت الكمرات و ركائز الكباري
- أعمال الحقن لقواعد التوربينات و اجهزة الهواء المضغوط
- أعمال الحقن للأجهزة الصناعية المعرضة للصدمات و الاهتزازات
- تثبيت الماكينات و الطواحين
- يستخدم لملأ الفراغات أسفل البليتات في أعمال الأبراج والافتات المعدنية

طريقة الاستخدام

تحضير الاسطح:
يجب التأكد من ان الاسطح مجهزة و خالية من الاتربة والشحوم وازالة الجزيئات الحرة التي قد تؤثر علي قوة الربط الاسطح يجب ان ترطب بالماء لمدة 12 ساعة قبل تطبيق مايور قراوت وهذا مهم جداً في الاجواء شديدة الحرارة
تحضير المنتج:
يخلط مايور قراوت بإضافة 3/2 من الماء في خلاط كهربائي لمدة 3 دقائق لتجنب التكتل ثم إضافة الماء المتبقي ومواصلة الخلط

بيانات المنتج

المظهر:
بدرية ذات اساس اسمنتي
التعبئة:
عبوة 25 كجم
فترة الصلاحية:
صالح لمدة 24 شهر داخل العبوات الاصلية المغلقة
ظروف التخزين:
يخزن من مكان جاف بعيداً عن الشمس المباشرة



البيانات الفنية

نسبة الكلور :لايحتوي علي الكلوريد
مقاومة الضغط(نيوتن/ملم²)
عند 7 ايام =19,5
عند 28 يوم =40
قوة الانحاء (نيوتن/ ملم²)
عند 3 ايام =4,8
عند 7 ايام =6,6
التشقق الخطي
عند 3 ايام =0,01 %
عند 7 ايام =0,01 %
يتبع للمواصفة ASTM C1107

- توجيهات الأمن والسلامة
- لبس الملابس الواقية لليدي والاعين و تجنب تنفس الغبار الناتج عن التطبيق
 - في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسله بالماء و الصابون
 - في حالة ملامسة العين او الفم اطلب المساعدة الطبية
 - في حالة الابتلاع لا تعتمد القوي واطلب المساعدة الطبية
 - لا تسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما تخلص منها حسب القوانين